

FloCol Conductive

İletken Yapıştırıcı

Ürün Tanımı:

PVC ve linolyum malzemelerin, üst tarafı düz lastik döşemelerin ve tekstil döşemelerin yapıştırılmasında kullanılan, çözücü içermeyen, uzun çalışma süresine sahip, dispersiyon tipte, kullanıma hazır, astarsız, iletken yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- İç mekanlarda,
- Her tür mineral zeminlerde.

Özellikler:

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Kullanıma hazırdır,
- Astar gerektirmez,
- Elastiktir,
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek erken yapışma mukavemetine sahiptir.

Teknik Veriler:

Renk	Açık gri
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,2 ± 0,2
İletkenlik (DIN 53276)	10 ⁴ – 3 x 10 ⁵ ohm direnç
Tam kuruma süresi (saat)	~ 48
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen malzemenin dayanımı	+25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3 - 4 gün önce, özel kendinden yayılan zemin şapları ile tesviye edilmelidir.
- 30 m² yüzeye 1 m bakır bandı, FloCol Conductive ile kaplama malzemesinin kullanım talimatlarına göre yapıştırınız. Bant gerektiği gibi bir elektrik teknisyeni tarafından topraklanmalıdır.

Uygulama:

- Bostik FloCol Conductive kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Bostik FloCol Conductive uygun diş yapısına sahip tarak ile enine uygulanmalıdır.
- Kullanılacak kaplama, 15 dakika içerisinde, yapıştırıcı henüz kurumadan yerleştirilmelidir ve iyice yapıştırılmalıdır.
- Kaplama yaklaşık 45 - 60 dakika sonra tekrar bastırılmalıdır.
- Olukların termik mühürlemesini yapmak için en az 24 saat beklenmelidir.

Uygulama Sonrası Bakım:

Tam kurummasını tamamlamamış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Kullanılacak taraklı mala ölçüsüne bağlı olarak yaklaşık 0,4 - 0,6 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

12 kg'lık plastik kovada.

Depolama:

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr