

# FloCol PU

## 2 Komponentli Poliüretan Yapıştırıcı

### Ürün Tanımı:

Halı zemin kaplama, sentetik çim, dış mekan spor yeri zemin kaplama, bitmemiş ve ön aşaması bitmiş parke kaplamalarda ve endüstriyel PVC ve kauçuk yapıştırma için kullanılan, çift komponentli, poliüretan yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekanlarda,
- Her tür mineral zeminlerde.

### Özellikler:

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Elastiktir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
- Su geçirmez.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.

### Teknik Veriler:

Renk	Sarı, açık kahverengi
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,0 ± 0,2
Çalışma süresi (dakika)	~ 60
İlk kuruma süresi (saat)	~ 24
Tam kuruma süresi (saat)	~ 48
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen kaplamanın dayanımı	+25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3 - 4 gün önce özel kendinden yayılan zemin şapları ile tesviye edilmelidir.
- Sıvı emme özelliği yüksek olan yüzeylerde astar kullanılması tavsiye edilir.

### Uygulama:

- Bostik FloCol PU, iki bileşeni homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan karışım, uygun diş yapısına sahip tarak ile zemine yayılmalıdır.
- Yapıştırılacak kaplama malzemesi, yapıştırıcı sürülmüş yüzeye dikkat ederek yapıştırılmalıdır.
- Formunu kaybetmiş kaplamalar, rulo yapılarak yapışma yüzeyinden hemen alınmalıdır.

### Uygulama Sonrası Bakım:

Tam kurumasını tamamlamamış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

### Sarfiyat:

Kullanılacak taraklı mala ölçüsüne bağlı olarak yaklaşık 0,30 -1,00 kg / m<sup>2</sup>.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

**Ambalaj:**

6 kg'lık plastik kovada.

**Depolama:**

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

**Risk İşaretleri:**

**R23/24/25** : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

**Güvenlik İşaretleri:**

**S2** : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S3** : Serin yerde muhafaza ediniz.

**S9** : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

**S26** : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

**S28** : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

**S29** : Kanalizasyona atmayınız.

**S36/37/39** : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr