

FloCol Viva

Halı ve PVC Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

PVC/vinil zemin kaplamaları ve yer karoları, heterojen zemin kaplamaları (kompakt, polyester ve köpük sırtlı PVC), mantar PVC yapıştırılmış döşemeler, homojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan genel kullanıma uygun, üniversal tip, akrilik yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Beton, kum/çimento şapları, anhidrit şaplarda,
- Düzgünleştirilmiş alt zeminlerde,
- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahşap materyallerden oluşan alt zeminlerde,
- Yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir.

Özellikler:

- İlk yapıştırmadan itibaren yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Hızlı kurur.
- Uygulaması kolaydır.
- Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiğine dayanıklıdır.
- Uzun açık zamana sahiptir.
- Düşük solvent içeriği.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.

Teknik Veriler:

Renk	Krem
Birim hacim ağırlığı (gr / cm ³)	1,35 ± 0,2
Parlama noktası	> 61°C
Bekleme süresi (*)	5 – 10 dakika
Çalışma süresi (*)	35 – 45 dakika
Trafiğe açılma (*)	18 – 48 saat
Tam kuruma (*)	48 saat
Uygulama sıcaklığı (Malzemenin ve yüzeyin sıcaklığı +10°C'nin altında olmamalıdır.)	+10°C ile +30°C arası
Donma / Çözünme	-10°C

*Ortalama sıcaklığa bağlıdır.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Uygulama yapılacak zemin sağlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapıştırıcı kalıntıları, kalıp yağı, toz, yağ veya diğer kirliliğe neden olan maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Var olan zemin döşemelerinin üzerine kaplama yaparken, döşemelerin sıkıca sabitlenmiş ve temiz olduğu kontrol edilmelidir.
- Kir, cila, yağ ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir.
- Daha detaylı bir alt zemin hazırlığı gerektiğinde, uygun Bostik astarları ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatı azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliğe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalıdır.
- Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalıdır, eğer değilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalıdır. Yapıştırıcıyı uygulamadan önce mutlaka astarların ve alt tabakanın iyice kurduğundan emin olun.

Uygulama:

- Uygulama yapılacak alanın tamamına bir dişli mala yardımıyla düz bir kat uygulayın (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna bağlı olarak).

- İnce zemin kaplamalarında görünen yapıştırıcı kalıntılarının etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayıp, bir rulo ile düzleştirin.
- Kabuk oluşumunu oluşmasını engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanıyın (sıcaklık ve nem koşullarına, yüzey emiciliğine ve zemin döşemesinin tipine bağlı olarak yaklaşık 5-10 dakika); yapıştırıcı hala ıslak ve tutma özelliğine sahipken zemin kaplamasını yerleştirin. İçeride kalan havayı çıkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanın ve yapıştırıcının iyice yapıştığından emin olun. 30-40 dakika sonra uygulamayı tekrarlayın.
- Yapıştırıcı, iyi bir yapışma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döşeme işleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleştirmeyin.

Sarfiyat:

Zemin kaplaması veya özel yüzeyin türü	Kullanılacak olan dişli mala (TKB standardı uyarınca)	Ortalama tüketim m ² başına
Her türlü yüzey üzerine sırtı düz çok ince zemin kaplamaları yada gözeneksiz yüzeyler üzerine sırtı düz zemin kaplamaları	A4 yada rulo ile	220 gr
Düz sırtlı zemin kaplamaları	A2	280 – 300 gr
Sırtı hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamaları	B1	320 – 360 gr
Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sırtı pürüzlü zemin kaplamaları	B2	400 – 450 gr

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Uygulama Sonrası Temizlik:

Aletler, tercihen yapıştırıcı hala ıslakken ılık suyla temizlenmelidir.

Ambalaj:

20 kg'lık plastik kovada.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr