

Meister ASS

Alçı Saten Sıva

Ürün Tanımı:

Çevre dostu kimyasallar ve alçı ile takviye edilerek hazırlanmış, Avrupa Birliği Normları'na göre üretilen, el ile uygulanan, boya öncesinde yüzeyi düzeltmekte ve düz, pürüzsüz bir yüzey elde etmekte kullanılan, saten dokulu alçı perdah sıvasıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- İç mekanlarda,
- Tavanda ve duvarlarda,
- Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton plaka ve brüt beton üzerinde.

Özellikler:

- El ile uygulanır.
- Yüzeyleri boyaya veya duvar kağıdı gibi malzemeleri kaplamaya hazır hale getirir.
- Alçı plaka ve sıvalı tüm yüzeylere güvenle uygulanabilir.
- Basınç dayanımı yüksektir.
- Çatlaksız donar.
- Plastik kıvamlıdır, uygulaması kolaydır.
- Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.
- Yanmaz.

Teknik Veriler:

Dmax (mm)	1
Renk	Beyaz
Uygulanabilir kalınlık (mm)	5
Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,0 ± 0,2
Kapta bekleme süresi (dakika)	30
Çalışma süresi (dakika)	~ 90
Kuruma süresi (saat)	~ 24
Karışım suyu miktarı (40 kg kuru harç için)	20 - 23 lt
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, yağ vb. maddeler, çimento veya örme harcı kalıntıları gibi artıklar yüzeyden temizlenmelidir. Çatlak ve zayıf yüzeyler, uygulama yüzeyinden arındırılmalı, tamir gerektiren yüzeyler ve çatlaklar çimento esaslı tamir harç veya malzemenin kendisi ile en az 3 - 4 gün önceden doldurulmalı ve tamir edilmelidir.
- Beton, sıvalı duvarlar ve tavanlar yeterince kuru olmalı ve gerekirse Meister BBA ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalıdır.
- Çok düzgün, pürüzsüz ve kaygan beton yüzeylerin taraklanarak pürüzlendirilmesi, yeteri kadar ıslatılarak nemlendirilmesi, ön serpme yapılması veya Meister BBA ile astarlanması, alçı sıvanın yüzeye iyi yapışması ve çatlamaması açısından gereklidir.
- Yüzey katkıları, sıva taşıyıcılar veya sıva iskeletli beton kullanılması durumlarında ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.
- Gerekli olan yerlerde (cam kenarları, beton ile tuğla birleşim yerleri, hareketli alanlar, vb.) sıva filesi kullanılması gereklidir.

Uygulama:

- Toz formdaki Meister ASS belirtilen miktarda, normal oda sıcaklığında temiz su dolu temiz bir kap içine yavaş yavaş serpilir ve 2 - 3 dakika beklenir.
- Daha sonra, karışım düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma süresi en az 3 dakika olmalıdır.
- Çok eğimli duvarlarda düzgün bir yüzey elde etmek için anolama yapılır.

- Farklı türdeki yapı elemanlarının birleşim yerlerinde (örn. beton kolon ile tuğlaların) sıva filesi, köşelerde ise (örn. giriş ve kolonlarda) alüminyum profil kullanılması tavsiye edilir.
- Yeteri kadar kuruması beklenen yüzey boyaya uygun hale gelir.

Uygulama Sonrası Bakım:

- Yeni alçı - sıva yapılmış yüzeyler, ilk günlerde yağmur, don, kuvvetli hava cereyanı ve rüzgar, su ve doğrudan güneş ile temas gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.
- Sıva yapılan yüzey üzerine uygulanacak boya veya duvar kağıdı kaplaması gibi her tür çalışma, sıvanın tamamen kurumasından sonra gerçekleştirilmelidir.
- Uygulaması yapılmış olan sıva üzerine herhangi bir kaplama işlemi yapılırken ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.

Sarfiyat:

Yaklaşık 1 mm kalınlık için 1 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

30 kg'lık pp torbada, 1 palette 40 torba (1200 kg / palet).

Depolama:

- Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 6 torba istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr