

# PVC Fix

## Sert PVC Yapıştırıcısı

### Ürün Tanımı:

Bostik PVC Fix, klorlanmış sentetik reçine esaslı, çözücü içeren bir PVC yapıştırıcısıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- İçme suyu, gaz, tarımsal sulama boruları ve kalorifer boruları gibi PVC'den üretilmiş basınçlı veya basınçsız boruların birleştirilmesi,
- PVC'den üretilmiş profiller ve plakaların yapıştırılmasında kullanılır.

### Özellikler:

- Tek bileşenlidir.
- Yapıştırılan yüzeyler suya dayanıklıdır.
- PVC'nin dayandığı kadar ısıya dayanır.

### Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Yoğunluk (gr / cm <sup>3</sup> )	~ 0,95
Tam kuruma süresi	24 saat
Açık zaman (dakika) ( 20°C'de)	4 - 5

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Yapıştırma yapılmadan önce çözücünün kuruması beklenmelidir.
- Yapıştırıcı kullanılmadan önce kutu içinde iyice karıştırılmalıdır.
- +5°C'den düşük ısılarda yapıştırma işlemi yapılması halinde, borular +30°C'a kadar ısıtılmalıdır.

### Uygulama:

- Fırça ile her iki yüzeye, uç kısımlarda daha bol olacak şekilde yapıştırıcı sürülür.
- Yapıştırıcı sürülen yüzeyler +20°C'de 4 - 5 dk içerisinde birbirine yapıştırılmalı.
- Yapıştırılan borular, yapıştırıcının kuruması için 5 dk yerinden oynatılmamalıdır. Sıcaklığın +10°C'den düşük olması durumunda bu süre en az 15 dk olmalıdır. Boruların kullanılabilir hale gelmesi için en son yapıştırma işleminden sonra 24 saat geçmesi gereklidir.
- Borular kullanılmadan önce iyice su sirkülasyonu yapılmalıdır.

### Uygulama Sonrası Temizlik:

- Uygulama esnasında taşan yapıştırıcı hemen temiz bir bez ile temizlenmelidir.
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, hemen sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

### Güvenlik:

- Çözücü buharların ortamdaki temizlenmesi için borular su ile iyice çalkalanmalıdır.
- Yapıştırıcı kullanımından sonra kutunun kapağı sıkıca kapatılmalıdır.
- Bostik PVC Fix yanıcıdır.
- Sigara içilmemeli, kıvılcımdan kaçınılmalıdır. Çözücü içerdiği için çalışılan ortam havalandırılmalıdır.

### Sarfiyat:

Boru İç Çapı (mm)	Boru Dış Çapı (mm)	Sarfiyat Miktarı
25	32	7
32	40	10
40	60	14
50	63	16
66	76	20

80	90	37
100	110	76
125	140	126
150	180	186
200	225	225
250	280	376
300	315	516

**Ambalaj:**

50 gr alüminyum tüp / kolide 40 adet.  
125 gr alüminyum tüp / kolide 30 adet.  
1000 gr metal kutu / kolide 12 adet.

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli olarak istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 2 yıldır.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr