

SX Roll

Şeffaf Yüzey Koruyucu

Ürün Tanımı:

Bostik SX Roll, silan - siloksan esaslı, cephelere sürüldüğünde su itici özellik kazandıran, yüzeyin mukavemetini ve hava koşullarına karşı dayanımını artıran, solventli, kullanıma hazır, şeffaf yüzey koruyucusudur.

Kullanıldığı Yerler:

- Dış mekanlarda,
- Düşeyde,
- Klinker, taş, mermer, doğal taşlarda ve tüm mineral esaslı yüzeylerde.

Özellikler:

- Alkalilere ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- Zamanla kararma, kabarma yapmaz.
- Binanın ömrünü uzatır ve cephelerinde oluşan kirlenmeleri önler.
- Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz.
- Fırçayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar.

Teknik Veriler:

Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	0,78
Tam kuruma süresi (saat)	24
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen kaplamanın dayanımı	-25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Uygulama yüzeyi kesinlikle çatlaksız ve sağlam olmalıdır. Boşluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalıdır.
- Köşeler yuvarlatılmalıdır.
- Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalıdır.

Uygulama:

- Bostik SX Roll, kullanıma hazır olup, uygulanacağı yüzeye fırça veya rulo yardımıyla uygulanmalıdır.
- Uygulama fırça ile en az 2 kat halinde yapılır. 6 saat sonra 2. kat uygulama yapılmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, ilk saatlerde yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Yaklaşık 0,25 lt / m². Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir.

Ambalaj:

5 lt'lik tenekede.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Bostik SX Roll solvent içerir. Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S28 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S29 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr